

Філія „Хмельницький державний випробувальний центр з сертифікації будівельних матеріалів” Державного підприємства „Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій”

29008 Україна, м. Хмельницький, вул. Кам'янецька 147/1.
тел. 67-43-15, 67-27-15 факс 67-43-15 e-mail: dovgiuy@ukr.net

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник випробувальної лабораторії
Філії „Хмельницький державний
випробувальний центр з сертифікації
будівельних матеріалів” ДП „Центр з
сертифікації будівельних матеріалів,
виробів та конструкцій”

Мамчур О.М.

“24” липня 2019 р.

ПАСПОРТ № 44 - 19

радіаційної якості сировини та будівельного матеріалу

/дійсний протягом року з дня видачі/

НРБУ- 97.

Замовник: ТОВ «Кузьминська будівельна кераміка» вул. Василя Путаненка, 57,
с. Кузьминці, Кагарлицький р-н., Київської області

Виконавець: випробувальна лабораторія філії „Хмельницький державний випробувальний центр з сертифікації будівельних матеріалів” Державного підприємства „Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій” м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 147/1.

Атестат акредитації № 2Н 643 від 26 грудня 2014 р., дійсний до 25 грудня 2019 р.

Метод виміру: гама-спектрометричний

Тип приладу: РУГ-91М (Свідоцтво про калібр, № К 20 IR 182034 19 від 20.06.2019 р.)

№ з/п	Назва сировини та будматеріалу	Радій-226 Бк/кг	Торій-232 Бк/кг	Калій-40 Бк/кг	Аеф Бк/кг	Клас застосування згідно НРБУ-97
1.	Каміні керамічні КЕРАТЕМ 44 марки за міцністю 75 та 100 .Об'єднана проба № 070.	27	24	710	118	I
2.	Каміні керамічні КЕРАТЕМ 38, КЕРАТЕМ 25, КЕРАТЕМ 12, марки за міцністю 100 та 125 .Об'єднана проба № 071.	27	25	707	119	I

Класифікація за класами застосування:

I клас (Аеф < 370 Бк/кг) – всі види будівництва без обмежень.

Виконавець: провідний інженер



Козакова О.В.