SILTEK™

ҐРУНТІВКИ ТА КОМПОЗИЦІЇ

SILTEK
PROFI
E-1
SILTEK
UNIVERSAL
E-100
ГРУНТІВКА
УНІВЕРСАЛЬНА
ЛУГОСТІЙКА
Для використання всередині
сухих приміщень
ГРУНТОВКА
УНІВЕРСАЛЬНАЯ
ЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ
Для использования внутри
сухих помещений
10л
ONTACT
-105
A
БАЗА
LTEK
ГРУНТ-ФАРБА
КОНТАКТНА
CONTACT
PRIMER
For ensuring reliable adhesion
between surfaces and finishing
materials
10л /40м²

SILTEK UNIVERSAL E-100
ҐРУНТІВКА УНІВЕРСАЛЬНА

КАНІСТРИ 5 ТА 10 л

ТЕРМІН ВИСИХАННЯ

ВИТРАТА ҐРУНТІВКИ ЗА ОДНЕ НАНЕСЕННЯ

ЗАСТОСУВАННЯ

Для підготовки зовнішніх та внутрішніх мінеральних поверхонь перед виконанням опоряджувальних робіт (вирівнюванням поверхонь шпаклівкою, облицюванням плиткою, влаштуванням підлог, наклеюванням шпалер, декоративним оздобленням, пофарбуванням латексними, силіконовими, силіконмодифікованими та водно-дисперсійними фарбами). Не містить органічних розчинників, без запаху.

ВЛАСТИВОСТІ

- Широка сфера застосування;
- Зменшує водопоглинання поверхні;
- Безбарвна після висихання;
- Паропроникна.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колір після висихання	прозорий
Термін висихання*	від 4 до 6 годин
Витрата ґрунтівки на 1 м² за одне нанесення*	0,1–0,2 л

** За нормальних умов — температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %. У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилятись від вказаних в таблиці.*

СУПУТНІ ПРОДУКТИ

Ґрунтівки: E-112, E-110.

СКЛАД

- водно-полімерна дисперсія, модифікуючі добавки.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХН

- видалити неміцні ділянки поверхні, розшити тріщини, відчистити від бруду, пилу, висолів, мастила, фарби тощо;
- плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибину ураження, поверхню промити водою, висушити та проґрунтувати антисептичною ґрунтівкою Siltek Biostop E-112;
- неміцні ділянки поверхні, які неможливо видалити, відчистити та проґрунтувати ґрунтівкою Siltek Profi E-110;
- за необхідності, відремонтувати поверхню, дотримуючись технології виконання робіт та інструкцій з застосування сухих будівельних сумішей ТМ Siltek.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

- ґрунтівку перед використанням перемішати;
- ґрунтівка наноситься на поверхню за допомогою щітки, валика чи розпилювача рівномірно без пропусків;
- в залежності від стану поверхні ґрунтівку наносять в один або, за необхідності, в декілька шарів;
- після кожного ґрунтування перевіряти стан поверхні для того, щоб пересвідчитись в необхідності нанесення наступного шару, не допускати появи блиску на заґрунтованій поверхні;
- для ґрунтування щільних та слабопоглинаючих поверхонь рекомендується розбавити ґрунтівку водою;
- опоряджувальні матеріали (фарби, штукатурки, шпаклівки тощо) наносити лише після висихання ґрунтівки, не раніше, ніж через 4–6 годин;
- поверхня вважається проґрунтованою, якщо вона чиста (не забруднена пилом, брудом, кіптявою, жиром або мастилом), достатньо міцна з однорідним і низьким водопоглинанням, без видимої плівки та блиску на поверхні;
- після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити.

УПАКОВКА

- пластикові каністри об'ємом 5 та 10 л.

УВАГА

- не допускати заморожування при транспортуванні та зберіганні ґрунтівки Siltek Universal E-100;
- всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °С до +30 °С та відносній вологості повітря 55–65 %;
- запобігати дії прямих сонячних променів, опалювальних приладів, а також заморожування при транспортуванні та зберіганні ґрунтівки Siltek Universal E-100;
- зберігати в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному приміщенні, при температурі від +5 °С до +35 °С. Строк придатності — 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Після закінчення строку придатності ґрунтівки рекомендується передати її для утилізації як будівельні відходи.

ТУ У 20.3-31749934-004:2015

SILTEK PROFI E-110
ҐРУНТІВКА ГЛИБОКОПРОНИКАЮЧА ЗМІЦНЮЮЧА

КАНІСТРИ 2, 5 ТА 10 л

ТЕРМІН ВИСИХАННЯ — ВИТРАТА ҐРУНТІВКИ ЗА ОДНЕ НАНЕСЕННЯ

ЗАСТОСУВАННЯ

Глибокопроникаюча ґрунтівка для зміцнення всіх видів неміцних, дрібнопористих, поглинаючих мінеральних поверхонь (цегляне мурування, штукатурка, стяжка і т. ін.), перед виконанням опоряджувальних робіт (вирівнюванням поверхонь шпаклівкою, наклеюванням шпалер, декоративним оздобленням, пофарбуванням тощо). Може використовуватися для укріплення поверхонь, раніше пофарбованих вапняними фарбами.

ВЛАСТИВОСТІ

- Глибоко проникає в поверхню;
- Надійно зміцнює поверхню;
- Безбарвна після висихання;
- Паропроникна.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розріджувач	вода
Густина	приблизно 1,0 кг/л
Колір після висихання	прозорий
Термін висихання*	від 4 до 6 годин
Витрата ґрунтівки на 1 м^2 за одне нанесення*	0,1–0,2 л

** За нормальних умов — температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %. У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилятись від вказаних в таблиці.*

СУПУТНІ ПРОДУКТИ

Ґрунтівка: E-112.

СКЛАД

- акрилова дисперсія, модифікуючі добавки.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- видалити неміцні ділянки поверхні, розшити тріщини, відчистити від бруду, пилу, висолів, мастила, фарби тощо;
- плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибину ураження, поверхню промити водою, висушити та проґрунтувати антисептичною ґрунтівкою Siltek Biostop E-112;
- за необхідності, відремонтувати поверхню, дотримуючись технології виконання робіт та інструкцій з застосування сухих будівельних сумішей ТМ Siltek.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

- ґрунтівку перед використанням перемішати;
- ґрунтівка наноситься на поверхню за допомогою щітки, валика чи розпилювача рівномірно без пропусків;
- в залежності від стану поверхні ґрунтівку наносять в один або, за необхідності, в декілька шарів, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової кількості ґрунтівки на поверхні;
- опоряджувальні матеріали (фарби, штукатурки, шпаклівки тощо) наносити лише після висихання ґрунтівки, не раніше, ніж через 4–6 годин;
- поверхня вважається проґрунтованою, якщо вона чиста (не забруднена пилом, брудом, кіптявою, жиром або мастилом), достатньо міцна з однорідним і низьким водопоглинанням;
- після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити.

УПАКОВКА

- пластикові каністри об'ємом 2, 5 та 10 л.

УВАГА

- точна витрата визначається пробним нанесенням і залежить від поглинаючої здатності і структури поверхні;
- всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °С до +30 °С та відносній вологості повітря 55–65 %;
- не допускати дії прямих сонячних променів, опалювальних приладів, а також заморожування при транспортуванні та зберіганні ґрунтівки Siltek Profi E-110;
- зберігати в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному приміщенні, при температурі від +5 ºС до +35 ºС. Строк придатності — 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Після закінчення строку придатності ґрунтівки рекомендується передати її для утилізації як будівельні відходи.

ТУ У 20.3-31749934-004:2015

SILTEK FORCE ER-2
ҐРУНТІВКА ЗМІЦНЮЮЧА

КАНІСТРА 10 л



ТЕРМІН ВИСИХАННЯ | ВИТРАТА ҐРУНТІВКИ ЗА ОДНЕ НАНЕСЕННЯ

ЗАСТОСУВАННЯ

Концентрована силікатна ґрунтівка для зміцнення та зменшення водопоглинання мінеральних поверхонь (штукатурка, стяжка, силікатна цегла і т. ін.), перед виконанням опоряджувальних робіт (влаштуванням підлог, декоративним оздобленням, пофарбуванням тощо). В концентрованому вигляді застосовується для зміцнення бетонних чи цементно-піщаних підлог всередині та зовні будівель: сховища, гаражі, виробничі приміщення, місця із підвищеним пішохідним навантаженням або пересуванням автотранспорту на гумовому ходу. Рекомендується для ґрунтування мінеральних поверхонь перед нанесенням силікатних фарб.

ВЛАСТИВОСТІ

- Глибоко проникає в поверхню;
- Надійно зміцнює поверхню;
- Зменшує водопоглинання поверхні;
- Паропроникна.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розріджувач	вода
Густина	приблизно 1,1 кг/л
Колір після висихання	прозорий
Термін висихання*	від 4 до 6 годин
Витрата ґрунтівки на 1 м^2 за одне нанесення*	від 0,1 л

** За нормальних умов — температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %. У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилятись від вказаних в таблиці.*

СУПУТНІ ПРОДУКТИ

Ґрунтівка: Biostop E-112.

СКЛАД

- полімерна дисперсія, силікатні та інші модифікуючі добавки.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- видалити неміцні ділянки поверхні, розшити тріщини, відчистити від бруду, пилу, висолів, мастила, фарби тощо;
- плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибину ураження, поверхню промити водою, висушити та проґрунтувати антисептичною ґрунтівкою Siltek Biostop E-112;
- відремонтувати поверхню дотримуючись технологій виконання робіт та інструкцій з застосування сухих будівельних сумішей ТМ Siltek;
- при влаштуванні фінішного покриття підлог, перед нанесенням ґрунтівки поверхню необхідно відшліфувати, знепилити, при необхідності промити водою та висушити.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

- ґрунтівку перед використанням ретельно перемішати;
- при підготовці поверхні перед нанесенням силікатних фарб рекомендується розбавити ґрунтівку водою в пропорції 1:1;
- для зміцнення вапняних поверхонь перед фарбуванням рекомендується розбавити ґрунтівку водою в пропорції 1:4;
- ґрунтівка наноситься на поверхню за допомогою щітки, валика чи розпилювача рівномірно без пропусків;
- в залежності від стану поверхні ґрунтівку наносять в один або, за необхідності, в декілька шарів, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової кількості ґрунтівки на поверхні;
- після кожного ґрунтування перевіряти стан поверхні для того, щоб пересвідчитись в необхідності нанесення наступного шару;
- подальше опорядження поверхонь виконувати лише після висихання ґрунтівки, не раніше, ніж через 4–6 годин;
- поверхня вважається проґрунтованою, якщо вона чиста (не забруднена пилом, брудом, кіптявою, жиром або мастилом), достатньо міцна з однорідним і низьким водопоглинанням;
- після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити.

УПАКОВКА

- пластикова каністра об'ємом 10 л.

УВАГА

- всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °С до +30 °С та відносній вологості повітря 55–65 %;
- не використовувати для просочення поверхонь на основі гіпсових в'яжучих;
- ґрунтівку дозволяється наносити не раніше, ніж через 24 години після влаштування підлоги;
- не використовувати ґрунтівку на поверхнях, які піддаються постійному зволоженню;
- не допускати дії прямих сонячних променів, опалювальних приладів, а також заморожування при транспортуванні та зберіганні ґрунтівки Siltek Force ER-2;
- зберігати в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному приміщенні, при температурі від +5 °С до +35 °С. Строк придатності — 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Після закінчення строку придатності ґрунтівки рекомендується передати її для утилізації як будівельні відходи.

ТУ У 20.3-31749934-004:2015

SILTEK CONTACT E-105
ҐРУНТ-ФАРБА КОНТАКТНА

ВІДРО 3, 5, 10 ТА 20 л

ТЕРМІН ВИСИХАННЯ — ВИТРАТА ҐРУНТ-ФАРБИ

ОПИС

Контактна ґрунт-фарба для створення адгезійного шару перед нанесенням декоративних штукатурок та зменшення водопоглинання пористих поверхонь перед приклеюванням теплоізоляції.

ЗАСТОСУВАННЯ

Для підготовки мінеральних поверхонь (гіпсові та цементно-вапняні штукатурки, бетон тощо), а також гіпсокартону, ДВП, ДСП та у системах фасадної теплоізоляції, перед оздобленням декоративними та мозаїчним штукатурками, структурними фарбами. Рекомендується для ґрунтування пористих поверхонь (ніздрюватий бетон, ракушняк тощо), перед приклеюванням теплоізоляційних плит. Ефективна при консервуванні незакінчених фрагментів фасадів на зимовий період.

ВЛАСТИВОСТІ

- Надає поверхні шорсткості;
- Тонується у світлі та темні кольори;
- Знижує водопоглинання пористих поверхонь;
- Паропроникна;
- Для зовнішніх та внутрішніх робіт;
- Ефективна при консервуванні незакінчених фрагментів фасадів на зимовий період.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розріджувач	вода
Густина	1,55 кг/л
База / колір	база ЕА, можна використати як білу ґрунт-фарбу або затонувати; ґрунт-фарба тонується в світлі та темні тони, наближені до кольору фінішного покриття
Термін висихання*	від 4 до 6 годин
Витрата ґрунт-фарби на 1 м²*	0,25–0,30 л

** За нормальних умов — температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %. У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилятись від вказаних в таблиці.*

СУПУТНІ ПРОДУКТИ

Декоративні штукатурки: P-15, Decor Pro.
Суміші для систем теплоізоляції: T-85, T-87.

СКЛАД

- водно-полімерна дисперсія, заповнювачі, модифікуючі добавки.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- видалити неміцні ділянки поверхні, розшити тріщини, відчистити від бруду, пилу, висолів, мастила, фарби тощо;
- плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибину ураження, поверхню промити водою, висушити та проґрунтувати антисептичною ґрунтівкою Siltek Biostop E-112;
- неміцні ділянки поверхні, які неможливо видалити, відчистити та проґрунтувати ґрунтівкою Siltek Profi E-110;
- за необхідності, відремонтувати поверхню, дотримуючись технології виконання робіт та інструкцій з застосування сухих будівельних сумішей ТМ Siltek.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

- контактну ґрунт-фарбу перед використанням ретельно перемішати;
- наносити на поверхню необхідно лише за допомогою щітки або валика, в одному напрямку, рівномірно, в один шар, без пропусків;
- опоряджувальні матеріали (фарби, штукатурки, шпаклівки тощо) наносити лише після висихання ґрунт-фарби, не раніше, ніж через 4–6 годин;
- поверхня вважається проґрунтованою, якщо вона чиста (не забруднена пилом, брудом, кіптявою, жиром або мастилом), достатньо міцна з однорідним і низьким водопоглинанням;
- після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити.

УПАКОВКА

- пластикове відро об'ємом 3, 5, 10 та 20 л.

УВАГА

- всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °С до +30 °С та відносній вологості повітря 55–65 %;
- перед нанесенням силікатних декоративних матеріалів застосовувати ґрунт-фарбу Siltek Contact Silicat EC-10;
- зберігати в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному приміщенні, при температурі від +5 °С до +35 °С. Строк придатності — 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Після закінчення строку придатності ґрунт-фарби рекомендується передати її для утилізації як будівельні відходи.

ТУ У 20.3-31749934-004:2015

SILTEK BETON-CONTACT E-106
ҐРУНТІВКА АДГЕЗІЙНА

ВІДРО 5 ТА 10 л

ТЕРМІН ВИСИХАННЯ — ВИТРАТА ҐРУНТ-ФАРБИ

ОПИС

Адгезійна ґрунтівка з кварцевим заповнювачем для гладких, щільних основ (бетон, гіпсокартон, глазурована плитка, OSB і т. п.) перед нанесенням штукатурок, улаштуванням наливних підлог, приклеюванням плитки. Застосовується для зменшення водопоглинання пористих поверхонь (газо-, пінобетон). Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ВЛАСТИВОСТІ

- Для зовнішніх та внутрішніх робіт;
- Підвищенна адгезія до щільних та гладких поверхонь;
- Створює шорстке покриття, яке забезпечує надійне зчеплення оздоблювальних матеріалів з основою;
- Високоеластична, підходить для поверхонь, що деформуються;
- Водостійка, підходить для вологих приміщень;
- Паропроникна;
- Без різкого запаху.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розріджувач	вода
Густина	1,55 кг/л
Терм висихання*	від 4 до 6 годин
Витрата ґрунтівки на 1 м²*	0,25–0,35 л

** За нормальних умов — температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %. У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилятись від вказаних в таблиці.*

СУПУТНІ ПРОДУКТИ

Ґрунтівки: E-112, E-110.

СКЛАД

- водно-полімерна дисперсія, заповнювачі, модифікуючі добавки.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- видалити неміцні ділянки поверхні, розшити тріщини, відчистити від бруду, пилу, висолів, мастила, фарби тощо;
- плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибину ураження, поверхню промити водою, висушити та проґрунтувати антисептичною ґрунтівкою Siltek Biostop E-112;
- неміцні ділянки поверхні, які неможливо видалити, відчистити та проґрунтувати ґрунтівкою Siltek Profi E-110;
- за необхідності, відремонтувати поверхню, дотримуючись технології виконання робіт та інструкцій з застосування сухих будівельних сумішей ТМ Siltek.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

- ґрунтівку перед використанням ретельно перемішати;
- наносити на поверхню необхідно лише за допомогою щітки або валика, в одному напрямку, рівномірно, в один шар, без пропусків;
- опоряджувальні матеріали наносити лише після висихання ґрунтівки не раніше, ніж через 4–6 годин;
- поверхня вважається проґрунтованою, якщо вона чиста (не забруднена пилом, брудом, кіптявою, жиром або мастилом), достатньо міцна з однорідним і низьким водопоглинанням;
- після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити.

УПАКОВКА

- пластикове відро об'ємом 5 та 10 л.

УВАГА

- всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °С до +30 °С та відносній вологості повітря 55-65 %.
- зберігати в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному приміщенні, при температурі від +5 °С до +35 °С;
- строк зберігання — 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці;
- не допускати дії прямих сонячних променів, опалювальних приладів, а також заморожування при транспортуванні та зберіганні ґрунтівки Siltek Beton-contact E-106.

ТУ У 20.3-31749934-004:2015

SILTEK CONTACT SILICAT EC-10
ҐРУНТ-ФАРБА СИЛІКАТ-СИЛІКОНОВА

ВІДРО 10 л

ТЕРМІН ВИСИХАННЯ — ВИТРАТА ҐРУНТ-ФАРБИ

ОПИС

Силікат-силіконова контактна ґрунт-фарба для створення адгезійного шару на щільних поверхнях та зменшення водопоглинання пористих поверхонь. Надає гладким поверхням шорсткості для кращого зчеплення з оздоблювальними матеріалами: декоративні штукатурки, шпаклівки, клеї для важких і щільних облицювальних плит тощо.

ЗАСТОСУВАННЯ

Призначена для нанесення на мінеральні поверхні (бетон, ніздрюватий бетон, цегла, цементно-вапняні штукатурки тощо), гіпсокартон, ДВП, ДСП, поверхні пофарбовані водно-дисперсійними чи алкідними фарбами, а також як прошарок між поверхнями з гіпсу та матеріалами на основі цементу. Рекомендується застосовувати при влаштуванні фасадної теплоізоляції з застосуванням всіх видів утеплювачів (мінеральної вати, пінополістиролу, екструдованого пінополістиролу) перед оздобленням силікатними декоративними штукатурками.

ВЛАСТИВОСТІ

- Надає поверхні шорсткості;
- Тонується у світлі кольори;
- Знижує водопоглинання пористих поверхонь;
- Паропроникна;
- Застосовується в системі з силікатними оздоблювальними матеріалами;
- Рекомендується застосовувати при реконструкції історичних пам'яток архітектури, перед нанесенням декоративних штукатурок чи фарб;
- Ефективна при влаштуванні фасадної теплоізоляції з застосуванням мінеральної вати.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ

Ґрунтівки: Biostop E-112, E-110.
Декоративні штукатурки: P-15, Decor Silicat Pro.
Суміші для систем теплоізоляції: T-85, T-87.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розріджувач	вода
Густина	приблизно 1,5 кг/л
База / колір	база ЕА, можна використати як білу ґрунт-фарбу або затонувати; ґрунт-фарба тонується в світлі та темні тони, наближені до кольору фінішного покриття
Час висихання*	від 4 до 6 годин
Витрата ґрунт-фарби на 1 м²*	0,25–0,30 л

** За нормальних умов — температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %. У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилятись від вказаних в таблиці.*

СКЛАД

- модифіковане калійне скло, латексна дисперсія, заповнювачі, пігменти, модифікуючі добавки.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- видалити неміцні ділянки поверхні, розшити тріщини, відчистити від бруду, пилу, висолів, мастила, фарби тощо;
- плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибину ураження, поверхню промити водою, висушити та проґрунтувати антисептичною ґрунтівкою Siltek Biostop E-112;
- неміцні ділянки поверхні, які неможливо видалити, відчистити та проґрунтувати ґрунтівкою Siltek Profi E-110;
- за необхідності, відремонтувати поверхню, дотримуючись технології виконання робіт та інструкцій з застосування сухих будівельних сумішей ТМ Siltek.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

- ґрунт-фарбу перед використанням ретельно перемішати;
- наносити на поверхню необхідно лише за допомогою щітки або валика, в одному напрямку, рівномірно, в один шар, без пропусків;
- опоряджувальні матеріали (фарби, штукатурки, шпаклівки тощо) наносити лише після висихання ґрунт-фарби, не раніше, ніж через 4–6 годин;
- поверхня вважається проґрунтованою, якщо вона чиста (не забруднена пилом, брудом, кіптявою, жиром або мастилом), достатньо міцна з однорідним і низьким водопоглинанням;
- після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити.

УПАКОВКА

- пластикове відро об'ємом 10 л.

УВАГА

- всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °С до +30 °С та відносній вологості повітря 55–65 %;
- зберігати в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному приміщенні, при температурі від +5 °С до +35 °С. Строк придатності — 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Після закінчення строку придатності ґрунт-фарби рекомендується передати її для утилізації як будівельні відходи.

ТУ У 20.3-31749934-004:2015

SILTEK CONTACT SILICON ES-10
ҐРУНТ-ФАРБА КОНТАКТНА СИЛІКОНМОДИФІКОВАНА

ВІДРО 10 л

ОПИС

Силіконмодифікована контактна ґрунт-фарба для створення адгезійного шару на щільних поверхнях та зменшення водопоглинання пористих поверхонь. Надає гладким поверхням шорсткості для кращого зчеплення з оздоблювальними матеріалами: декоративні штукатурки, шпаклівки, клеї для важких і щільних облицювальних плит тощо.

ЗАСТОСУВАННЯ

Призначена для нанесення на мінеральні поверхні (бетон, ніздрюватий бетон, силікатна цегла, цементно-вапняні штукатурки тощо), гіпсокартон, ДВП, ДСП, поверхні пофарбовані водно-дисперсійними чи алкідними фарбами, а також як прошарок між поверхнями з гіпсу та матеріалами на основі цементу. Рекомендується застосовувати при влаштуванні фасадної теплоізоляції з застосуванням всіх видів утеплювачів (мінеральної вати, пінополістиролу, екструдованого пінополістиролу) перед оздобленням силіконовими та силіконмодифікованими декоративними штукатурками.

ВЛАСТИВОСТІ:

- Надає поверхні шорсткості;
- Тонується у світлі та темні кольори;
- Знижує водопоглинання пористих поверхонь;
- Паропроникна;
- Застосовується в системі з силіконовими та силіконмодифікованими декоративними штукатурками;
- Має водовідштовхувальні властивості;
- Ефективна при консервуванні незакінчених фрагментів фасадів на зимовий період.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ

Ґрунтівки: Biostop E-112, E-110.
Декоративні штукатурки: P-15, Decor Silicon Pro.
Суміші для систем теплоізоляції: T-85, T-87.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розріджувач	вода
Густина	1,45 кг/л
База / колір	база EA, можна використати як білу ґрунт-фарбу або затонувати; ґрунт-фарба тонується в світлі та темні тони, наближені до кольору фінішного покриття
Термін висихання*	від 4 до 6 годин
Витрата ґрунтівки на 1 м²*	0,25–0,30 л

** За нормальних умов — температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %. У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилятись від вказаних в таблиці.*

СКЛАД

- водно-полімерна дисперсія, заповнювачі, силіконові та інші модифікуючі добавки.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- видалити неміцні ділянки поверхні, розшити тріщини, відчистити від бруду, пилу, висолів, мастила, фарби тощо;
- плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибину ураження, поверхню промити водою, висушити та проґрунтувати антисептичною ґрунтівкою Siltek Biostop E-112;
- неміцні ділянки поверхні, які неможливо видалити, відчистити та проґрунтувати ґрунтівкою Siltek Profi E-110;
- за необхідності, відремонтувати поверхню, дотримуючись технології виконання робіт та інструкцій з застосування сухих будівельних сумішей ТМ Siltek.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

- ґрунт-фарбу перед використанням ретельно перемішати;
- наносити на поверхню необхідно лише за допомогою щітки або валика, в одному напрямку, рівномірно, в один шар, без пропусків;
- опоряджувальні матеріали (фарби, штукатурки, шпаклівки тощо) наносити лише після висихання ґрунт-фарби, не раніше, ніж через 4–6 годин;
- поверхня вважається проґрунтованою, якщо вона чиста (не забруднена пилом, брудом, кіптявою, жиром або мастилом), достатньо міцна з однорідним і низьким водопоглинанням;
- після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити.

УПАКОВКА

- пластикове відро об'ємом 10 л.

УВАГА

- всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °С до +30 °С та відносній вологості повітря 55–65 %;
- перед нанесенням силікатних декоративних матеріалів застосовувати ґрунт-фарбу Siltek Contact Silicat EC-10;
- зберігати в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному приміщенні, при температурі від +5 °С до +35 °С. Строк придатності — 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Після закінчення строку придатності ґрунт-фарби рекомендується передати її для утилізації як будівельні відходи.

ТУ У 20.3-31749934-004:2015

SILTEK BIOSTOP E-112
КОНЦЕНТРАТ–БІО

КАНІСТРА 2 л

ТЕРМІН ВИСИХАННЯ

ВИТРАТА ҐРУНТІВКИ ПРИ РОЗВЕДЕННІ ВОДОЮ 1:4 ЗА ОДНЕ НАНЕСЕННЯ

ЗАСТОСУВАННЯ

Для знезараження та захисту мінеральних поверхонь від різних видів біологічного ураження. Надійно очищує та захищає поверхню від бактерій, плісняви, грибків тощо. Ефективна перед опорядженням штукатурками, шпаклівками, стяжками, влаштуванням гідроізоляції, облицюванням керамічними і природними матеріалами, всередині та зовні будівель.

ВЛАСТИВОСТІ

- Розводити водою 1:4;
- Захищає від грибків;
- Захищає від бактерій;
- Захищає від плісняви.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розріджувач	вода
Густина	приблизно 1,0 кг/л
Термін висихання*	приблизно 4 години
Витрата ґрунтівки при розведенні водою 1:4 на 1 м² за одне нанесення*	0,1–0,2 л

** За нормальних умов — температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %. У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилятись від вказаних в таблиці.*

СКЛАД

- полімерна дисперсія, органічні біоцидні добавки.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- перед нанесенням ґрунтівки необхідно визначити причину утворення грибків та усунути її;
- плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибину ураження, поверхню промити водою та висушити.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

- ґрунтівку перед використанням перемішати і розбавити чистою водою в співвідношенні 1:4;
- нанести на поверхню за допомогою щітки або пензля (не дозволяється використовувати розпилювач або валик);
- відразу після закінчення роботи інструмент ретельно вимити;
- наступні роботи починати не раніше, ніж через 4 години після повного провітрювання приміщення.

УПАКОВКА

- пластикова каністра об'ємом 2 л.

УВАГА

- всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °С до +30 °С та відносній вологості повітря 55–65 %;
- роботу виконувати в приміщенні, з достатньою вентиляцією;
- не дозволяється застосовувати ґрунтівку Siltek Biostop E-112 на дерев'яних поверхнях;
- ґрунтівка містить органічні біоцидні препарати, тому при роботі необхідно берегти очі, шкіру та органи дихання. У разі потрапляння ґрунтівки в очі — промити чистою водою та, при необхідності, звернутися до лікаря. Під час роботи з ґрунтівкою забороняється вживати їжу, пити, палити. Роботи необхідно виконувати в гумових рукавицях та захисних окулярах;
- зберігати в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному приміщенні, при температурі від +5 °С до +35 °С. Строк придатності — 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Після закінчення строку придатності ґрунтівки рекомендується передати її для утилізації як будівельні відходи.

ТУ У 20.3-31749934-004:2015

SILTEK ELASTIC E-5
ҐРУНТІВКА ЕЛАСТИЧНА

КАНІСТРА 10 л

ТЕРМІН ВИСИХАННЯ | ВИТРАТА ҐРУНТІВКИ ЗА ОДНЕ НАНЕСЕННЯ

ЗАСТОСУВАННЯ

Для підготовки поверхонь та створення контактного шару між мінеральними поверхнями і опоряджувальними матеріалами (самовирівнювальні підлоги, клеї, штукатурки тощо). Ефективна в системі «тепла підлога», а також перед опорядженням поверхонь з ніздрюватого бетону.

ВЛАСТИВОСТІ

- Покращує зчеплення з поверхнею;
- Еластична;
- Для систем «тепла підлога»;
- Знижує водопоглинання пористих поверхонь.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ

Ґрунтівки: E-112, E-110.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розріджувач	вода
Густина	приблизно 1,0 кг/л
Колір після висихання	прозорий
Термін висихання*	від 6 до 12 годин
Витрата ґрунтівки на 1 м² за одне нанесення*	0,15–0,25 л

** За нормальних умов — температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %. У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилятись від вказаних в таблиці.*

СКЛАД

- водно-полімерна дисперсія, модифікуючі добавки.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- видалити неміцні ділянки поверхні, розшити тріщини, відчистити від бруду, пилу, висолів, мастила, фарби тощо;
- плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибину ураження, поверхню промити водою, висушити та проґрунтувати антисептичною ґрунтівкою Siltek Biostop E-112;
- неміцні ділянки поверхні, які неможливо видалити, відчистити та проґрунтувати ґрунтівкою Siltek Profi E-110;
- за необхідності, відремонтувати поверхню, дотримуючись технології виконання робіт та інструкцій з застосування сухих будівельних сумішей ТМ Siltek.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

- ґрунтівку перед використанням ретельно перемішати;
- для ґрунтування щільних та слабопоглинаючих поверхонь можливе розбавлення ґрунтівки водою у пропорції 1:2;
- наносити на поверхню необхідно лише за допомогою щітки, валика або розпилювача в одному напрямку, рівномірно, без пропусків;
- наносити необхідно в один або декілька шарів в залежності від водопоглинання поверхні;
- після кожного ґрунтування перевіряти стан поверхні для того, щоб пересвідчитись в необхідності нанесення наступного шару;
- наступний шар наносити після повного висихання попереднього;
- після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити.

УПАКОВКА

- пластикова каністра об’ємом 10 л.

УВАГА

- всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °С до +30 °С та відносній вологості повітря 55–65 %;
- зберігати в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному приміщенні, при температурі від +5 °С до +35 °С. Строк придатності — 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Після закінчення строку придатності ґрунтівки рекомендується передати її для утилізації як будівельні відходи.

ТУ У 20.3-31749934-004:2015

SILTEK TOPFINISH E-3
ЛАК ДЛЯ ТОПІНГУ

ВІДРО 10 л

ТЕРМІН ВИСИХАННЯ — ВИТРАТА ЗА ОДНЕ НАНЕСЕННЯ

ЗАСТОСУВАННЯ

Для знепилення, ущільнення та підвищення зносостійкості горизонтальних поверхонь (бетон, міцні цементно-піщані стяжки, топінги тощо). Рекомендується застосовувати для запобігання швидкому висиханню поверхонь свіжовлаштованих промислових підлог.

ВЛАСТИВОСТІ

- Глибокопроникаюча;
- Підвищує стійкість до стирання;
- Стійка до агресивного середовища;
- Безбарвна після висихання.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колір плівки після висихання	безбарвний
Термін висихання*	від 4 до 6 годин
Витрата ґрунтівки на 1 м² за одне нанесення*	0,08–0,15 л

** За нормальних умов — температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %. У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилятись від вказаних в таблиці.*

СУПУТНІ ПРОДУКТИ

Зміцнювач бетону: F-5.

СКЛАД

- водно-полімерна дисперсія, модифікуючі добавки.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- влаштувати підлогу з використанням топінгу Siltek F-5 згідно інструкції щодо застосування.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

- лак перед використанням ретельно перемішати;
- після остаточного загладжування свіжовлаштованої підлоги, до початку її висихання, нанести лак без пропусків та за допомогою валика рівномірно розподілити його по поверхні;
- для захисту від забруднення або можливих механічних пошкоджень поверхню топінгу після висихання лаку рекомендується протягом 14 діб накривати поліетиленовою плівкою;
- після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити.

УПАКОВКА

- пластикове відро об'ємом 10 л.

УВАГА

- всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °С до +30 °С та відносній вологості повітря 55–65 %;
- не допускати заморожування при транспортуванні та зберіганні ґрунтівки Siltek Topfinish E-3;
- готовність до проектних навантажень не раніше, ніж через 28 діб;
- зберігати в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному приміщенні, при температурі від +5 °С до +35 °С. Строк придатності — 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Після закінчення строку придатності лаку для топінгу рекомендується передати його для утилізації як будівельні відходи.

ТУ У 20.3-31749934-004:2015

SILTEK HYDROSTOP E-7
ГІДРОФОБІЗУЮЧА КОМПОЗИЦІЯ

КАНІСТРА 10 л

ТЕРМІН ВИСИХАННЯ — ВИТРАТА КОМПОЗИЦІЇ ЗА ОДНЕ НАНЕСЕННЯ

ЗАСТОСУВАННЯ

Гідрофобізуюча композиція для захисту зовнішніх та внутрішніх мінеральних поверхонь від зволоження.

ВЛАСТИВОСТІ:

- Водовідштовхувальна;
- Попереджує появу висолів;
- Ефект самоочищення;
- Паропроникна;
- Запобігає руйнуванню поверхні, використовується як фінішне покриття;
- Зберігає привабливий зовнішній вигляд поверхні, не змінюючи її кольору.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розріджувач	вода
Густина	приблизно 1,0 кг/л
Колір після висихання	прозорий
Термін висихання*	від 1 до 3 годин
Витрата композиції на 1 м^2 за одне нанесення*	0,15–0,25 л

** За нормальних умов — температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %. У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилятись від вказаних в таблиці.*

СУПУТНІ ПРОДУКТИ

Ґрунтівка: E-112.

СКЛАД

- акрилова дисперсія, комплекс гідрофобних та модифікуючих добавок.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- видалити неміцні ділянки поверхні, розшити тріщини, відчистити від бруду, пилу, висолів, мастила, фарби тощо;
- плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибину ураження, поверхню промити водою, висушити та прогрунтувати антисептичною ґрунтівкою Siltek Biostop E-112;
- за необхідності, відремонтувати поверхню, дотримуючись технології виконання робіт та інструкцій з застосування сухих будівельних сумішей TM Siltek.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

- композицію перед використанням ретельно перемішати;
- наносити на поверхню за допомогою щітки, валика чи розпилювача рівномірно без пропусків;
- в залежності від стану поверхні композицію наносять в один або за необхідності, в декілька шарів, дотримуючись методу «по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової кількості композиції на поверхні;
- після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити.

УПАКОВКА

- пластикова каністра об'ємом 10 л.

УВАГА

- всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °С до +30 °С та відносній вологості повітря 55–65 %;
- опоряджувальні матеріали (фарби, декоративні штукатурки тощо) наносити не раніше, ніж через 6 місяців після обробки поверхні композицією Siltek Hydrostop E-7;
- зберігати в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному приміщенні, при температурі від +5 °С до +35 °С. Строк придатності — 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Після закінчення строку придатності композиції рекомендується передати її для утилізації як будівельні відходи.

ТУ У 20.3-31749934-004:2015

SILTEK ARM-MIX E-120
КОМПОЗИЦІЯ АРМУЮЧА

КАНІСТРА 5 ТА 10 л



ЗАСТОСУВАННЯ

Для підвищення міцності, еластичності, адгезії, водостійкості та тріщиностійкості розчинів. Додається в сухі будівельні суміші (клейові, штукатурні, мурувальні, стяжки і т. ін.) при влаштуванні, ремонті та опорядженні поверхонь, всередині та зовні будівель. Рекомендується додавати композицію у сухі будівельні суміші для термінового закінчення робіт при зниженні температури.

ВЛАСТИВОСТІ

- Широка сфера застосування;
- Надає розчину міцності;
- Надає розчину еластичності;
- Надає розчину водостійкості.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Збільшення міцності при вигині*	не менше, ніж на 30 %
Збільшення адгезії до бетону*	не менше, ніж на 60 %
Зменшення водопоглинання розчину*	не менше, ніж на 50 %
Витрата композиції	згідно інструкції на суху суміш

** За нормальних умов — температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %. У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилятись від вказаних в таблиці.*

СУПУТНІ ПРОДУКТИ

Ґрунтівка: Biostop E-112.

СКЛАД

- полімерна дисперсія, модифікуючі добавки.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- видалити неміцні ділянки поверхні, розшити тріщини, відчистити від бруду, пилу, висолів, мастила, фарби, тощо;
- плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибину ураження, поверхню промити водою, висушити та проґрунтувати антисептичною ґрунтівкою Siltek Biostop E-112;
- за необхідності, відремонтувати поверхню, дотримуючись технології виконання робіт та інструкцій з застосування сухих будівельних сумішей ТМ Siltek.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

- композицію перед використанням ретельно перемішати;
- приготувати розчинову суміш, застосовуючи замість води композицію Siltek Arm-mix E-120 згідно вказівок щодо приготування;
- використати розчинову суміш, дотримуючись інструкції щодо застосування;
- після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити.

УПАКОВКА

- пластикова каністра об'ємом 5 та 10 л.

УВАГА

- всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °С до +30 °С та відносній вологості повітря 55–65 %;
- зберігати в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному приміщенні, при температурі від +5 °С до +35 °С. Строк придатності — 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Після закінчення строку придатності композиції рекомендується передати її для утилізації як будівельні відходи.

ТУ У 20.3-31749934-004:2015